

薪の性質一覧

※比重が大きい薪ほど火持ちが良い。

※どの薪を使用する場合も十分に乾燥させてください。

※果樹など硫黄消毒された木、塗装・防腐処理等された木、海の流木など塩分を含む木を薪として燃やすと薪ストーブ本体および煙突を傷めます。ご注意ください。

No	樹種	科名	分類	灰分	比重	着火性	判定	備考
1	クロマツ	マツ科	針葉樹	0.21	0.45	良い	☆☆☆☆☆	油分多く不適切
2	スギ	ヒノキ科	針葉樹	0.72	0.30	良い	★★★☆☆	焚付け用、温度注意
3	コウヤマキ	コウヤマキ科	針葉樹	0.18	0.27	良い	★★☆☆☆	焚付け用、温度注意
4	ヒノキ	ヒノキ科	針葉樹	0.48	0.34	良い	★★★☆☆	焚付け用、温度注意
5	サワラ	ヒノキ科	針葉樹	0.35	0.29	良い	★★☆☆☆	焚付け用、温度注意
6	クロベ (ネズコ)	ヒノキ科	針葉樹	0.33	0.28	良い	★★☆☆☆	焚付け用、温度注意
7	アスナロ	ヒノキ科	針葉樹	0.43	0.37	良い	★★☆☆☆	焚付け用、温度注意
8	ドロノキ	ヤナギ科	広葉樹	0.69	0.29	良い	★☆☆☆☆	燃焼時間が短い
9	ヤマナラシ	ヤナギ科	広葉樹	0.47	0.37	いまいち	★☆☆☆☆	
10	オニグルミ	クルミ科	広葉樹	0.35	0.43	良い	★★★☆☆	
11	サワグルミ	クルミ科	広葉樹	0.43	0.27	良い	★★☆☆☆	
12	アズサ (ミズメ)	カバノキ科	広葉樹	0.43	0.57	悪い	★★★★☆	
13	シラカンバ (シラカバ)	カバノキ科	広葉樹	0.24	0.45	良い	★★☆☆☆	
14	マカンバ	カバノキ科	広葉樹	0.43	0.59	悪い	★★★★☆	
15	アカシデ	カバノキ科	広葉樹	0.64	0.57	悪い	★★★☆☆	
16	アサダ	カバノキ科	広葉樹	0.47	0.56	悪い	★★★★☆	
17	クリ	ブナ科	広葉樹	0.81	0.47	いまいち	★☆☆☆☆	
18	ブナ	ブナ科	広葉樹	0.43	0.48	いまいち	★★★★★	最適
19	アカガシ	ブナ科	広葉樹	0.70	0.71	悪い	★★★★★	最適、非常に硬い
20	シラカシ	ブナ科	広葉樹	0.98	0.67	悪い	★★★★☆	
21	イチイガシ	ブナ科	広葉樹	1.10	0.62	悪い	★★★★☆	
22	クヌギ	ブナ科	広葉樹	0.63	0.68	悪い	★★★★★	最適
23	ミズナラ	ブナ科	広葉樹	0.35	0.52	いまいち	★★★★☆	水分が多いので注意
24	コナラ	ブナ科	広葉樹	0.61	0.62	悪い	★★★★★	最適
25	ハルニレ	ニレ科	広葉樹	0.80	0.49	いまいち	★★★☆☆	
26	ケヤキ	ニレ科	広葉樹	0.79	0.49	いまいち	★★★★☆	
27	ヤマグワ	クワ科	広葉樹	0.39	0.49	いまいち	★★★★☆	
28	カツラ	カツラ科	広葉樹	0.32	0.41	良い	★★☆☆☆	
29	ホオノキ	モクレン科	広葉樹	0.35	0.39	良い	★★☆☆☆	
30	クスノキ	クスノキ科	広葉樹	0.52	0.42	良い	★★★☆☆	
31	タブノキ	クスノキ科	広葉樹	0.29	0.55	いまいち	★★★★★	最適
32	イスノキ	マンサク科	広葉樹	0.49	0.70	悪い	★★★★☆	非常に硬い
33	ヤマザクラ	バラ科	広葉樹	0.27	0.46	いまいち	★★★☆☆	香りが良い
34	イヌエンジュ	マメ科	広葉樹	0.32	0.54	いまいち	★★★★☆	
35	キハダ	ミカン科	広葉樹	0.13	0.34	いまいち	★★☆☆☆	
36	イタヤカエデ	カエデ科	広葉樹	0.46	0.52	いまいち	★★★★☆	
37	トチノキ	ムクロジ科	広葉樹	0.26	0.41	良い	★★★☆☆	
38	シナノキ	シナノキ科	広葉樹	0.18	0.37	良い	★★☆☆☆	
39	オオバボダイジュ	シナノキ科	広葉樹	0.60	0.34	良い	★☆☆☆☆	
40	ヒメシャラ	ツバキ科	広葉樹	0.58	0.61	悪い	★★★☆☆	
41	セン	ウコギ科	広葉樹	0.57	0.40	良い	★★★☆☆	
42	ミズキ	ミズキ科	広葉樹	0.40	0.49	いまいち	★★★☆☆	
43	シオジ	モクセイ科	広葉樹	0.49	0.44	良い	★★★☆☆	